


ISO 9001 CALIDAD
ISO 14001 MEDIO AMBIENTE
FSC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO OKUME EXTERIOR

DIMENSION 2500 x 1220 mm	Norma	Unidad	Valor											
Espesor del Tablero	EN 315	mm	3	5	7	8	10	12	15	18	20	22	25	30
Capas	-	n°	3	3	5	5	5	7	7	7	9	9	11	11
Densidad	EN 323	Kg/m3	520 +- 48											
Peso Superficie	EN 315	Kg/m2	1,68	2,77	3,70	4,40	5,50	6,60	7,90	9,25	10,98	12,08	13,55	16,26
RESISTENCIA FLEXIÓN														
Longitudinal	EN 310	N/mm2	35	35	18	19	19	21	45	44	18	50	51	46
Transversal			20	25	10	11	12	12	32	26	14	30	33	36
MÓDULO ELASTICIDAD														
Longitudinal	EN 310	N/mm2	-	-	14624	14320	14021	12326	5583	5320	6110	6211	6299	5814
Transversal			-	-	3226	3362	3441	3645	3066	2792	4414	4217	5343	4123
ENCOLADO	EN 314		WBP - Fenólico Clase 3											
Humedad Relativa	EN 322	%	7,2 +/-0,44											
Clasificación	EN 313-1	tipo	Contrachapado Exterior para ambientes húmedos.											
ENCOLADO			(Tras inmersión durante 24h en agua a 20 +- 3º C)											
Espesor	EN 314-1	mm	3	5	7	8	10	12	15	18	20	22	25	30
Resistencia al corte		N/mm2	1,1	1,2	1,34	1,38	1,42	1,36	1,22	1,08	1,53	1,57	1,45	1,7
Adherencia de las fibras aparentes		%	80	82	83	86	88	84	89	75	76	94	78	66

FABRICA Y CENTRAL:

Apdo. Correos 83
C/ Jacinto Benavente, 5
46185 - LA POBLA DE VALLBONA
VALENCIA - ESPAÑA
Tel.: (+34) 962 725 313
Fax: (+34) 962 725 312
ventas@salimer.com

DELEGACIÓN BALEARES:

Teixidors, 14 (P.I.Lloseta)
07360 - LLOSETA
MALLORCA
Tel.: (+34) 971 100 962
Fax: (+34) 971 514 776
mallorca@salimer.com

DELEGACIÓN SILLA

Avenida Espioca, 4
46460 - SILLA
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com

DELEGACIÓN ALCÀSSER

Poligono Industrial El Pla
C/ Garbí, 3
46290 - ALCÀSSER
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com